

ТОВ "АБЗІ"

01042, Україна, Київська область, м. Київ, вул. Джона Маккейна, буд.40

ВИПРОБУВАЛЬНА

**АБЗІ**

ЛАБОРАТОРІЯ

Свідчення про відповідність системи вимірювань № 06-0016/2023 від 31.03.2023 р. Чинне до 31.03.2026 р.  
(адреса розміщення лабораторії - м. Київ, вул. 9-го Травня, 49)

Суміш гаряча, крупнозерниста, пориста, типу А-Б, непереривчастої гранулометрії, марки І  
АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНДА 70/100

Матеріал	Джерело:
Щебінь фр. 20-40 мм	ТОВ "Бехіаский граїтний кар'єр"
Щебінь фр. 10-20 мм	ТОВ "Бехіаский граїтний кар'єр"
Щебінь фр. 5-10 мм	ТОВ "Бехіаский граїтний кар'єр"
Відсіє фр. 0-5 мм	ТОВ "Бехіаский граїтний кар'єр"
Мінеральний порошок	ТОВ "ПРОЦЕМ ПЛЮС"
Бітум 70/100	ПАТ "Укртафга"
Адгезійна добавка	Карбозолін АК-М

Розміри сит, мм	40	25	20	15	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,14	0,071	<0,071
Фракція, мм													
Щеб. 20-40	4,8	53,6	25,0	14,9	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Щеб. 10-20			10,0	40,6	39,5	6,2	0,7	0,2	0,5	0,5	0,7	0,6	0,4
Щеб. 5-10					9,6	86,9	3,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1
Відсіє 0-5						3,6	27,1	16,7	17,7	10,4	8,8	6,0	9,7
Мін. пор.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	3,7	13,8	80,9
Фракція, мм	%												
Щеб. 20-40	20	1,0	10,7	5,0	3,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Щеб. 10-20	15			1,5	6,1	5,9	0,9	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Щеб. 5-10	15			0,0	0,0	1,4	13,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відсіє 0-5	48			0,0	0,0	0,0	1,7	13,0	8,0	8,5	5,0	4,2	2,9
Мін. пор.	2,0									0,0	0,0	0,1	0,3
	100	1,0	10,7	6,5	9,1	7,6	15,7	13,6	8,1	8,6	5,1	4,4	3,3
		1,0	11,7	18,2	27,3	34,0	50,6	64,2	72,2	80,8	85,9	90,4	93,6
Склад мінеральної частини, %		88	88	82	73	65	49	36	28	19	14	10	6,4
Вимога		100	99	97	94	76	65	60	38	28	22	15	8
ДСТУ Б В.2.7-119:2011		95	83	70	57	45	27	18	10	7	4	3	0



Найменування матеріалу	Склад понад 100 %	Склад в 100 %	Заводська сума, кг
Щебінь 20-40	20,0	19,2	191,9
Щебінь 10-20	15,0	14,4	144,0
Щебінь 5-10	15,0	14,4	144,0
Відсіє 0-5	48,0	46,1	460,7
Мінеральний порошок	2,0	1,9	19,2
Бітум БНД 70/100	4,2	4,0	40,3
Загальна вага: (кг)	104,2	100,0	1000,0

Показники ФМВ	Пористість мінерального істця, %	Запилюва пористість	Середня густина асфальтобетону, г/см <sup>3</sup>	Водонасичення, % за об'ємом	Коеф. довготривалої водостійкості, г/см <sup>3</sup>	Границя міцності при стиску, Мпа, за температури		
						0°C	20°C	50°C
Результати випробувань	15,9	6,5	2,37	-	0,92	-	3	-
Вимоги ДСТУ Б В.2.7-119:2011	≤24	≤15	-	-	≥0,85	-	≥1,4	-

Висновок: за основними фізико-механічними показниками та гранулометричному складу асфальтобетонна суміш відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови»

ТВО ВЛ ТОВ "АБЗІ":

ВИПРОБУВАЛЬНА  
ЛАБОРАТОРІЯ  
ТОВ "АБЗІ"  
ЄДРПОУ 44583855

С. М. Андрощук